



# PICASATUR

DESCRIZIONE	Pasta bituminosa elastomerica per la saturazione di manti e superfici in asfalto.	
CARATTERISTICHE GENERALI E CAMPI D'IMPIEGO	Prodotto pastoso a base di resine stirolo/acriliche, filler e bitumi selezionati. Viene impiegato per la preparazione dei manti in asfalto (pavimenti di magazzini, campi da tennis, campi da bocce, cortili ecc.) che devono essere rivestiti. La saturazione del tappeto bituminoso con il <b>Picasatur</b> migliora l'aspetto superficiale del pavimento e riduce il quantitativo di prodotto da impiegare nella successiva fase di verniciatura.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Stato fisico	pastoso
	Colore	nero
	Densità	1.6 Kg/lt +/- 0.05
	Residuo secco in peso	72% +/- 2%
	Viscosità a 20°C	15000 - 20000 cps
	Tempo di fuori polvere a 20 °C UR 60 %	4 - 6 ore
	Tempo di spraverniciabilità a 20 °C UR 60 %	12 - 16 ore
	Tempo di essiccazione completa a 20 °C UR 60 %	3 gg
	Temperatura di esercizio	da - 30 °C a + 85 °C
	Infiammabilità	non infiammabile
APPLICAZIONE	<b>Picasatur</b> si applica mediante spatola americana o con tiramalta.	
DILUIZIONE	Il prodotto è pronto all' uso, non necessita di alcuna diluizione. Per una eventuale diluizione e per la pulizia degli attrezzi usare acqua.	
RESA TEORICA	E' subordinata alla porosità del supporto da trattare. Mediamente occorrono circa 2 kg di prodotto per saturare una superficie di 1 mq.	
CONFEZIONI	Secchi in plastica da 20 kg. - 5 kg.	
CONSERVAZIONE	In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.	
AVVERTENZE	Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.	

Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.

In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.