



RUSTOP

DESCRIZIONE	Antiruggine a base di un copolimero idrocarbonico di olio di pesce, ad alto contenuto di fosfato di zinco.	
CARATTERISTICHE GENERALI	Rustop è dotato di elevate caratteristiche di bagnabilità, adesione, idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo.	
CAMPI D'IMPIEGO	Viene impiegato come fondo anticorrosivo per la protezione di strutture metalliche in ambienti industriali. E' specificamente indicato per il trattamento di tubazioni in ferro o acciaio sottoposte ad atmosfere caldo/umide permanenti, ad es. gallerie, viadotti, corridoi interrati, fognature, ecc.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Colori disponibili	rosso, grigio e verde
	Aspetto	opaco
	Peso specifico	1.40 kg/lit +/- 0.05
	Residuo secco	55% +/- 2
	Viscosità Brookfield a 25°C	5000 – 6500 cps
	Temperatura di applicazione	da +7°C a +35°C
	Spessore del film consigliato	50 micron
	Tempo di fuori polvere a 20°C UR 65%	4 ore
	Tempo di sopravverniciabilità a 20°C UR 65%	16 ore
	Tempo di essiccazione completa a 20°C	6 giorni
APPLICAZIONE	Rustop può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo, su supporti sia asciutti che umidi. Le superfici da trattare devono essere ben pulite e sgrassate. L'eventuale ruggine presente e i residui di vecchie vernici devono essere rimossi con una spazzola di acciaio o con una leggera sabbiatura (grado Sa1). Le superfici preparate con Rustop vanno sopravverniciate entro 10 giorni con due mani dello smalto ad alta protezione Kylofen .	
DILUIZIONE	Rustop va diluito con raggia minerale nella misura del 10% per le applicazioni a pennello e a rullo e del 15% per le applicazioni a spruzzo.	
RESA TEORICA	E' subordinata alla porosità ed alla ruvidezza del supporto. Mediamente con 1 litro di prodotto si trattano circa 12 mq di superficie, riferito ad una sola mano.	
CONSERVAZIONE	In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 24 mesi.	
AVVERTENZE	Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.	