



# SINT PISCINE C200

DESCRIZIONE	Smalto per piscine al clorocaucciù.	
CARATTERISTICHE GENERALI	Prodotto monocomponente a base di clorocaucciù (gomma clorurata), pigmenti purissimi resistenti alla luce ed additivi. Ha ottima resistenza all'idrolisi ed all'usura, notevole elasticità, eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in ambienti marini.	
CAMPI D' IMPIEGO	E' particolarmente indicato per la protezione e la verniciatura di piscine, vasche in metallo, campi da tennis e polivalenti in asfalto.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Colori disponibili	bianco, azzurro
	Colori a richiesta	cartella RAL
	Peso specifico	1.25 kg/lit +/- 0.05
	Viscosità a 25°C	3500 – 4500 cps
	Tempo di fuori polvere a 25 °C UR 65 %	30 minuti
	Tempo di sopraverniciabilità a 25 °C	6 – 12 ore
	Tempo di essiccazione a 25 °C	12 ore
APPLICAZIONE	Può essere fatta a pennello, a rullo o a spruzzo. I materiali ferrosi devono essere puliti, carteggiati e pretrattati con una mano di fondo di antiruggine <b>Zincosint</b> . I supporti cementizi devono essere asciutti, ripuliti da eventuali residui friabili, spazzolati e pretrattati con una mano di fondo di fissativo a solvente <b>Picacril 45</b> . I campi da tennis in manto bituminoso devono essere puliti accuratamente, eliminando ogni residuo non ancorato bene; non occorre mano di fondo.	
DILUIZIONE	Per applicazioni a spruzzo occorre diluire il prodotto con apposito diluente per clorocaucciù <b>Diluente Jolly</b> nella misura del 10 % circa.	
RESA TEORICA	Mediamente, per applicazioni a pennello o a rullo, 1 litro di prodotto è sufficiente per trattare circa 4 mq di superficie.	
CONFEZIONI	Secchi in ferro da 15 lt. – 4 – lt- 0,750 lt.	
CONSERVAZIONE	In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.	
AVVERTENZE	Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.	

Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.

In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.