



# TERMO-300

DESCRIZIONE	Smalto resistente al calore a base di resine metilsiliconiche.	
CARATTERISTICHE GENERALI	Prodotto con ottima azione protettiva verso tutte le superfici metalliche, anche senza essere sottoposto a cottura. <b>Termo-300</b> può essere sottoposto a riscaldamenti improvvisi fino a 350 °C senza manifestare screpolature e rammollimenti. Analogamente sopporta raffreddamenti rapidi fino a temperatura ambiente senza subire danni.	
CAMPI D' IMPIEGO	<b>Termo-300</b> viene impiegato per la protezione strutture metalliche industriali, essiccatoi, tubazioni di convogliamento di fumi o liquidi caldi ecc..	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Colori disponibili	alluminio e cartella RAL
	Aspetto	opaco
	Peso specifico	1.0 kg/lit +/- 0.05
	Residuo secco	50 % +/- 2 %
	Viscosità Brookfield a 25°C	700 - 1000 cps
	Spessore del film consigliato	55 micron
	Resistenza al calore	max 350°C
APPLICAZIONE	Può essere eseguita a pennello, a rullo o a spruzzo. La preparazione del supporto da verniciare è fondamentale. Si raccomanda la sabbatura della superficie. Qualora non fosse possibile sabbare accertarsi che la superficie sia perfettamente sgrassata con acetone e non troppo liscia. In questo caso si consiglia di applicare una prima mano di prodotto diluito max all' 8% e una seconda mano di prodotto tal quale. Non è necessaria l' applicazione di mano di fondo contenente zinco.	
DILUIZIONE	Il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione. Per una eventuale diluizione usare <b>Diluente Nitro</b> nella misura max dell' 8%.	
RESA TEORICA	E' subordinata al tipo di supporto da verniciare. Mediamente con 1 litro di prodotto si trattano circa 6 mq di superficie.	
CONFEZIONI	Secchi in ferro da 20 kg. – 5 kg. – 1 kg.	
CONSERVAZIONE	In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.	
AVVERTENZE	Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.  Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.	